

Renovatiepasta

2-componenten renovatiepasta

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Beschrijving

Bolivia renovatiepasta is een snelhardende 2-componenten renovatiepasta op basis van asbestvrije polyester. Ideaal voor het herstellen van diverse ondergronden zoals: hout, ijzer, kunststof en beton. Renovatiepasta is elastisch en buigzaam na uitharding. Is gemakkelijk schuurbaar en heeft een hoogvullend vermogen.

Toepassing

Renovatiepasta is geschikt voor het vullen van gaten, scheuren e.d. zowel binnen als buiten voornamelijk bij onderhoudsschilderwerk. Indien kleine scheurtjes behandeld moeten worden, verdient het aanbeveling deze te vergroten tot 4-5 mm, teneinde een optimale hechting te verkrijgen. Dit is vooral van belang bij verbindingen.

Eigenschappen

Afwerking	: mat
Kleur	: wit
Vlampunt	: 20°C / verharder 35°C
Soortelijk gewicht	: 1.8 kg/ltr bij 20°C
Doorgedroogd	: bij 20°C na 10 à 15 minuten
Overschilderbaar	: bij 0 – 10°C na 4 uur : bij 10 – 20°C na 2 uur : boven 20°C na 15 minuten
Houdbaarheid in bus	: 2 jaar

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode	: pasta zorgvuldig vermengen met verharder.
Applicatie condities	: 20°C bij een R.V. van 65%
Schoonmaken gereedschap	: thinner spoelverduunning

Behandeling algemeen

Renovatiepasta

2-componenten renovatiepasta

Bichemie Coatings
Postbus 2365
8203 AH Lelystad
T. + 31 (0)320-285356
F. + 31 (0)320-285350

Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn.

Verfsysteem

Alle gebruikelijke verfsystemen.

Bijzonderheden

Renovatiepasta is tevens geschikt als snelplamuur. Voor het aanbrengen van de tweede laag dient een tussen-droogtijd van 15 minuten aangehouden te worden. Tussentijds schuren en stofvrij maken. Bij nat hout verdient het aanbeveling het hout eerst te gronden met een primer. Door middel van het doseerpaparaat kan de gewenste hoeveelheid pasta en verharder worden verkregen. Afhankelijk van de temperatuur en toevoeging van de hoeveelheid verharder is het mengsel ca. 7 tot 15 minuten verwerkbaar. De pasta en verharder zorgvuldig mengen.