



since 1894 by

**STOOPEN
& meeûs**

Crustal 44

Technische fiche

Crustal44 is een hoogst veelzijdige decoratieve afwerking voor muren, die op een bijzonder eenvoudige manier geplaatst kan worden. Crustal Mono kan zowel een egale krijtmatte pleister creëren als een ruwe, natuurlijke look. Voor meer diepte brengt Crustal Accent dan weer meer of minder subtiele kleurnuances aan. De trage droogtijd laat toe om in alle rust te werken aan een authentieke wanddecoratie, die bovendien stootvast is. Crustal biedt zo een perfecte oplossing om elke stijl te combineren met ruwe organische elementen.

Crustal, kan met pigment gemengd worden (2,5-7,5% pigment), alle pigmenten zijn onderling vermengbaar.

Het pigment mengen in het aanmaakwater, alvorens het Crustalpoeder toe te voegen. Gedurende 3-5 min. mechanisch mengen tot een homogene substantie. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen.

Voor optimale hechting en verwerking wordt er steeds eerst StucPrimer geplaatst. Nadien wordt 1 laag Crustal gespateld en na aantrekken kan hierin een structuur worden aangebracht met een CrustalBorstel of een andere tool.

Crustal Accent is een extra bewerking met pigment, dat nadien wordt gefixeerd met CrustalFix. Na het drogen van de Crustal, het oppervlak bevochtigen met zeepwater (1% zeep), om de inzuiging te verminderen en nadien pigmentwater (10% pigment + 1% zeep) inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan. Na uitdrogen wordt 1 egale laag CrustalFix met de rol aangebracht, wat het uitzicht niet meer zal veranderen.

Technische kenmerken :

Leveringsvorm	: wit poeder
Ondergrond	: interieur, stevige en stabiele ondergrond, vrij van scheidende lagen
pH: 12 à 13	
Aanmaakwater	: 0,20 tot 0,22 liter / kg, afhankelijk van de techniek, indien nodig water toevoegen.
Aantal lagen	: 1-2 lagen naargelang de ondergrond en het gewenste uitzicht.
Verbruik	: +- 1,5 kg/m ² , afhankelijk van de techniek
Hechting	: zeer goede hechting op Stuck Primer
Droogtijd	: 2-4 uur
Uithardingstijd	: volledig uitgehard na 1 week
Temperatuur	: omgeving - en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 30° C
Houdbaarheid min. 1 jaar	: droog, in gesloten verpakking
Verwerkingstijd	: na aanmaken kan het product iets indikken, steed opnieuw mengbaar en wekenlang verwerkbaar
Gereedschap	: inox mes, borstel, etc...
Reiniging gereedschap	: water

Voorzorgsmaatregelen :

Crustal mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Crustal is een sterk alkalisch product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Opmerking :

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.

Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

**Anc. Ets. Stoopen & Meeûs Van Praetstraat,
22**

B-2660 Hoboken

Tel. +32 (0)3 825 00 55

**Site : www.stoopen-meeus.com Email :
dragon@stoopen-meeus.com Revisieda-
tum : 22/05/2017**