

PRODUCT DATA

FASSICOAT

OMSCHRIJVING

Eén-pot-systeemverf op basis van soya-alkydharsen voor houtwerk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Dient tezelfdertijd als hechtings-, grond- en eindlaag - vochtregulerend - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Schilderen van houtwerk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Zijdeglans
Kleur:	Wit + standaardkleuren + kleuren Mathymix / ColourShop
Massa:	1,33 - 1,38 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: 51 - 56% (wit) In gewicht: 69 - 73% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: 55 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	> 39°C
VOCGebruiksklaar:	300 g/l max.
Categorie:	A/d
EU grenswaarde:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	3 - 4 uur
Hanteerbaar:	5 uur
Overschilderbaar:	24 uur
Uitgehard:	± 1 week

Rendement

Theoretisch:	10 - 15 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Fassicoat dient tegelijkertijd als hechtings-, grond- en eindlaag. Men hoeft dus geen speciale primer te gebruiken. Indien op nieuw en onbewerkt hout, zo nodig de eerste laag met ± 3% white spirit verdunnen. Indien geplamuurd moet worden, liefst Plastopan Super of Pegaflex gebruiken.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Bij voorkeur onverdund aanbrengen met platte kwast.
Roller:	Bij voorkeur onverdund aanbrengen met kortharige rol.
Luchtspuit:	Verdunnen met max. 3 vol. % white spirit.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

FASSICOAT

Airless spuit: Nozzle: 015 / Druk: 180 bar.

Reinigen: White spirit of Thinner 22.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV

OPMERKINGEN

Product mag op nog licht vochtig hout aangebracht worden (< 20%).

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com