

## PRODUCT DATA

## FASSILUX

### OMSCHRIJVING

Solventgedragen hoogglanslak op basis van soya-alkydharsen.

### SPECIEFIEKE KENMERKEN

Gemakkelijk uit te strijken - sneldrogend - uiterst duurzaam - hoog vaste stof gehalte - geeft een harde doch soepele film.

### AANBEVOLEN TOEPASSING

Afwerkingslak voor binnen- en buitenhoutwerk.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Glanzend (glansgraad 60°: >90%)  
Kleur: Wit + kleurenkaart + kleuren Mathymix  
Massa: 1,17 - 1,20 g/cm<sup>3</sup> (wit)  
Vaste stof gehalte: In volume: 70 - 72% (wit)  
In gewicht: 77 - 79% (wit)  
Aanbevolen laagdikte: Natte film: ± 50 micron (verbruik: 20 m<sup>2</sup>/l)  
Droge film: ± 35 micron (verbruik: 20 m<sup>2</sup>/l)  
Vlampunt: >39°C

VOC-gehalte  
Gebruiksklaar mengsel: 300 g/l max.  
Categorie: A/d  
EU grenswaarde: 300 g/l (2010)

**Droogtijden** bij 20°C/60% r.v.  
Kleefvrij: ± 4 uur  
Hanteerbaar: ± 8 uur  
Overschilderbaar: 24 uur  
Uitgehard: ± 1 week

### Rendement

Theoretisch: ± 20 m<sup>2</sup>/l per laag  
Praktisch: Afhangelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

Voor uiterst verzorgd schilderwerk 2 lagen Fassiprim aanbrengen en telkens iedere laag fijnschuren. In sommige gevallen kunnen de 2 lagen Fassiprim vervangen worden door één dikker aangebrachte laag Fassicoat. Voor buitenwerk is een impregnatie van kaal of ontbloot hout met Adex aangewezen.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

### VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Niet verdunnen.  
Roller: Niet verdunnen.  
Luchtspuit: Niet verdunnen.  
Airless spuit: Nozzle: 09 - 013 / Druk: 180 bar.  
Niet verdunnen.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

## PRODUCT DATA

## FASSILUX

Reinigen: White spirit of Thinner 22

### APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.  
Minimum applicatietemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80% RV.

### OPMERKINGEN

Fassilux moet in dunne lagen uitgestreken worden.

### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle  
NE1 3DY  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)  
[www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu)