

PRODUCT DATA

PARACEM DECO PRIMER

OMSCHRIJVING

Watergedragen primer op basis van acrylaatdispersies. Neutraliseert de verschillen in zuigkracht van de ondergrond.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Verstevigt de ondergrond en vermindert de zuigkracht – neutraliseert absorptieverschillen – voorkomt glansverschillen in de eindlaag – zeer goed dekkend – verbetert de hechting van de eindlaag

AANBEVOLEN TOEPASSING

Binnen, op diverse poreuze niet geschilderde oppervlakken (bijv. baksteen, plakwerk, beton) alvorens deze af te werken met watergedragen verven

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (glansgraad 60°: ca. 5%)
Kleur:	Wit/Base P voor pasteltinten – Base D voor donkere tinten
Dichtheid:	Ca. 1,35 g/cm ³ (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 45% (wit) In gewicht: 58% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: 45 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	30 g/l max.
Categorie:	A/g
EU grenswaarde:	50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1½ uur
Overschilderbaar:	2 - 3 uren
Uitgehard:	1 week

Rendement

Theoretisch:	Ca. 8 - 10 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Ondergrond zuiver en vetvrij maken. Oude gereinigde verflagen in goede staat en licht poreuze ondergronden kunnen direct met Paracem Deco Primer overschilderd worden.

Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk en waterbestendig gipskarton impregneren met Pegafix of 1 of 2 lagen Paracem Deco Primer. Vochtelingen of nicotinevlekken eerst isoleren met Pegaprim Isofix of Pegamat RL.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PARACEM DECO PRIMER

VERDUNNING EN APPLICATIE

- Kwast: Onverdund gebruiken.
- Roller: Onverdund gebruiken.
- Luchtspuit: Onverdund gebruiken.
- Airless spuit: Onverdund aanbrengen.
Nozzle: 011 - 015 / Druk: 180 - 200 bar.
- Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C en een R.V. van max. 80 %.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com