

PRODUCT DATA

PARACEM

OMSCHRIJVING

Dispersieverf op basis van styreenacrylaathars voor buiten- en binnengebruik.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Hoge duurzaamheid - perfecte weerstand tegen verzeeping - bijzonder hoge dekkracht - voldoende ademend (waterdampdoorlatend) - weinig doordringbaar voor regen - uitstekende weerstand tegen weersinvloeden.

AANBEVOLEN TOEPASSING

Op nieuwe en oude ondergronden, zoals metselwerk, cementbepleistering of pleister, beton, bakstenen, tussenschotten in gipskarton en houten panelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Satijnmat (glansgraad 60°: ± 5%)
Kleur:	Wit + kleurenkaart + Mathymix
Massa:	Ca. 1,5 g/cm ³
Vaste stof gehalte:	In volume: ± 46% In gewicht: ± 64%
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: ± 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: ± 45 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	25 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	31 g/l max.
Categorie:	A/c
EU grenswaarde:	75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	± 40 minuten (10 m ² /l)
Hanteerbaar:	± 2 uur (10 m ² /l)
Overschilderbaar:	± 4 uur (10 m ² /l)
Uitgehard:	± 1 dag

Rendement

Theoretisch:	7 - 10 m ² /l per laag
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet voldoende droog en draagkrachtig zijn; grondig reinigen. Indien mosgroei, eerst behandelen met een geschikt mosdodend product.
Op poreuze ondergronden eerst een laag Parafix of Pegafix / Paracem (25/75) aanbrengen.
Op zeer gladde bakstenen, eerst een laag Noxyde, verdund met 25% water, of Pegalink aanbrengen. Oude afpoederende verven, na reiniging, vooraf met een laag Fixonal of Pegafix impregneren. Gaatjes opstoppen, spleten of barsten dichtten met Elastofill. Waar nodig egaal plamuren met Pegaflex. Fijn schuren en afstoffen. Vervolgens 1 - 2 lagen Paracem aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PARACEM

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Aanbrengen met platte kwast.

Roller: Aanbrengen met dispersierol.

Luchtspuit: Verdunnen met water (3 - 5%).

Airless spuit: Nozzle: 013 - 018 / Druk: 180 bar

Reinigen: Water

Verdunning: Voor buiten: onverdund gebruiken.
Voor binnen: verdunnen met 5 tot 10% water of beter met 5% Fair Decor.

APPLICATIE CONDITIES

Minimum 5°C , maximum 80 % R.V.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com