

Paracem® Deco Ultra Clean

Paracem® Deco Ultra Clean is een matte, afwasbare watergedragen acrylaat verf voor binnenmuren. Deze decoratieve verf is beschikbaar in wit en in bijna alle mogelijke kleuren van lichte tot donkere tinten.



ColourShop 2
ADVANCED COLOUR SYSTEM BY EXPOSUR ELKOR

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

- Uitstekend afwasbaar
- Uitstekende mechanische weerstand tegen opwrijven
- Geringe gevoeligheid voor vuil
- Gemakkelijk aan te brengen
- Egaal mat uitzicht
- Hoge dekkraft
- Geen neiging tot aanzetten

AANBEVOLEN TOEPASSING

Ideale afwerking voor binnenmuren die regelmatig gereinigd worden (vb. Kinderkamers, keukens,...). Geschikt voor meest ondergronden (pleister, baksteen, beton, etc.) in openbare en privégebouwen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (glansgraad 60°: 1 - 2% / 85°: 2.5 - 3.5%), Wit 60° < 5% / 85° < 5%
Kleur:	Wit + Mathymix / ColourShop
Massa:	1.38 ± 0,02 g/cm ³ (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 50 ± 1% (wit) In gewicht: 61,5 ± 1% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: 50 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	onbrandbaar
VOS-gehalte:	30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	30 g/l max.
Classificatie Wet Grenelle:	A
Categorie:	A/a
EU grenswaarde:	75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Natte schrobweerstand:	EN 13300 Klasse 1
Droogtijden:	20°C/50% r.v.
Kleefvrij:	30 minuten
Overschilderbaar:	1 uur (Opmerking: lage temperaturen en hoge vochtigheidsgraad kunnen de droogtijd verlengen)
Volledig uitgehard	na ongeveer 7 dagen.
Rendement	Theoretisch: 7-10 m ² /l per laag Praktisch: het praktisch rendement is afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (EN53220).

ONDERGROND VOORBEREIDING

Gereinigde oude verflagen in goede staat en weinig poreuze ondergronden kunnen onmiddellijk met Paracem® Deco Ultra Clean worden geschilderd. Herstellingen en en poreuze ondergronden eerst impregneren met een laag Paracem Deco Primer. Sterk poreuze ondergronden, glad plakwerk, waterbestendig gipskarton eerst behandelen met een laag Pegafix. Vochtkringen of nicotinevlekken eerst isoleren

De informatie hier weergegeven wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys® niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

technische fiche

met Pegaprim Isofix of Pegamat RL.

Onbeschilderd houtwerk eerst een aangepaste voorbehandeling geven en van een grondlaag (vb Fassiprim Aqua of Pegaprim® Xpress).

Metalen voorwerpen vrij van roest voorbehandelen met Pegalink® of Pegaprim® Xpress.

Op glasvlies bij voorkeur eerst een laag Paracem® Deco Primer aanbrengen vooraleer af te werken met 2 lagen Paracem® Deco Ultra Clean.

Indien er wordt gewerkt in combinatie met een voegkit stellen we voor om onze acrylaatkit Elastopro te gebruiken, deze is overschilderbaar na minimum vier uur droging (20°C, 60% r.v.).

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

Breng 2 lagen Paracem® Deco Ultra Clean aan. Voor het beste resultaat gebruik een borstel met synthetische haren of een 10 mm microvezel roller.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Verwijder de vervuiling zo snel mogelijk van de muren. De meeste verontreinigingen kunnen makkelijk verwijderd worden met een zachte, vochtige doek. Gebruik lauw water en een zachte, kleurloze detergent. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen. Oefen geen overmatige druk uit tijdens het schoonmaken want dit kan resulteren in het verwijderen van verf met zichtbare sporen tot gevolg.

Voor ernstigere verontreinigingen veeg de ondergrond eerst af met een zachte, vochtige doek, gebruik vervolgens Mathys® Multi-cleaner (verdund 1:100). Laat drogen.

De beste reinigingsresultaten worden bereikt nadat de Paracem® Deco Ultra Clean minimum 7 dagen heeft uitgehard.

Ondanks dat er uitgebreide evaluaties gebeurd zijn om de afwasbaarheid van de Paracem® Deco Ultra Clean te verzekeren is het mogelijk dat sommige verontreinigingen moeilijk te verwijderen zijn en sporen achterlaten.

Het aanraken van de verf kan sporen nalaten, dit is eigen aan de matte natuur van het product (de sporen zullen feller te zien zijn op donkere kleuren).

VERDUNNING EN APPLICATIE

Borstel: onverdund aanbrengen met een borstel met synthetische haren.

Roller: onverdund aanbrengen met een 10 mm microvezel roller.

Luchtspuit: niet aanbevolen

Airless spuit: Nozzle: 013-019 / Druk: 160-200 bar

Reinigen: reinig het materiaal met water, voer het residu af op de gepaste wijze.

APPLICATIE CONDITIES

> 5°C, < 80% r.v.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informative op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

De informatie hier weergegeven wordt te goeder trouw meegedeeld. Aangezien de toepassingsomstandigheden niet door ons gecontroleerd kunnen worden, kan de N.V. Martin Mathys® niet verantwoordelijk gesteld worden voor risico's of ongelukken die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten. Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
BELGIË/BELGIQUE
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
FRANCE
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
NEDERLAND
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street - DH3 9EH
UNITED KINGDOM
T: +44 (0)191 411 3153
F: +44 (0)191 411 3156

Quality Paints since 1845
MATHYS®