



ALGEMENE BESCHRIJVING

Definitie

Watergedragen witte isolerende hechtgrondlaag (Primer) voor binnen- en buitengebruik, reukarm en spanningsvrij.

Bindmiddel

Waterverdundbaar kationisch bindmiddel.

Eigenschappen

- Uitstekend isolatievermogen tegen vlekken (houttannine, nicotine, roet, doorgedroogde waterkringen (*), ...)
- Uitstekend hechtingsvermogen
- Verenigbaar met alle gangbare watergedragen of oplosmiddelhoudende één component afwerkingssystemen
- Snelle droging
- Goede vloei
- Uitstekende isolerende grondlaag voor het aanbrengen van behangpapier

Toepassing

- Als **isolerende grondlaag** voor het aanbrengen van alle gangbare watergedragen of oplosmiddelhoudende één component afwerkingssystemen.
- Als **hechtgrondlaag** op hout, oude vaste verflagen, glas, non-ferro metalen en, na voorafgaande test (ruitjestest), op harde PVC, geplastificeerde ondergronden, harde beitsen (zonder wax) of vernis.

LEVERINGSEIGENSCHAPPEN

Viscositeit: Gebruiksklaar

Geur: Te verwaarlozen

Houdbaarheid (20°C): Minstens 12 maanden in goed afgesloten bussen. Beschermen tegen vorst en hitte.

Verpakking: 0,75l - 2,5l - 5l - 10l - 12,5l

VOS: 2004/42/CE A/g 30 g/l (2010) max. 30 g/l

MEETRESULTATEN

Aspect: eiglans

Soortelijk gewicht: 1,42 (gemiddelde waarde)

Vaste stofgehalte: 56 % gewicht (gemiddelde waarde)

Droogtijd (20°C en relatieve vochtigheid <65 %)

- Stofdroom na ongeveer 1 uur.
- Vaak kan men de afwerkingslaag reeds na 4 tot 6 uur aanbrengen.
- De maximale hechting en hardheid wordt na een droging van 7 dagen bereikt.

Een lage temperatuur en een hoge luchtvochtigheidsgraad vertragen het drogingproces.

VERWERKING

Toestand van de ondergrond

De ondergrond moet droog, draagkrachtig et volgens de regels van de kunst voorbereid zijn.

Vorbereiding van de ondergrond

Zink: met een alkalisch product reinigen en naspoelen

Aluminium: ontvetten, schuren en naspoelen

Harde geplastificeerde ondergronden: een voorafgaande test uitvoeren – schuren

Oude glanzende of zeideglanzende ondergronden: de hechting controleren (ruitjestest) – schuren

Hout: schuren
Tegels/glas: ontvetten
Peintures thermolaquées: een voorafgaande test uitvoeren - schuren

Aanbrengmiddelen

Verfkwast, roller, verfspuit.

Verdunning: Verfkwast, roller: gebruiksklaar

Airless

Kan onverdund airless verspoten worden indien de verfspuit een theoretisch debiet $\geq 3l/\text{minuut}$ toelaat.

Spuitopening: 0,015 - 0,019 inch

Druk: 180 - 200 bar

Filter: 60 Mesh.

Reiniging van het gereedschap

Met water onmiddellijk na gebruik. Het gereedschap (verfspuit, verfröl...) dient zeer zorgvuldig gereinigd te worden voor en na gebruik aangezien **Classidur Universal Primer Xtrem** niet mengbaar is met andere producten.

Aankleuren

classiMix tot 3%. Door het gebruik van bindmiddelen speciaal gekozen omwille van hun goed isolerend vermogen kan, bij het aankleuren van **Classidur Universal Primer Xtrem** met universele mengkleuren, de verenigbaarheid niet verzekerd worden. Een voorafgaande test is ook altijd aan te raden. **Classidur Universal Primer Xtrem** is in 6 ready mix kleuren beschikbaar.

Minimale verwerkingstemperatuur: + 8°C (temperatuur van de ondergrond)

Verbruik

Voor een optimale vlekkenisolatie een minimaal verbruik van 9-11 m²/l aanhouden.

Werkwijze

1 x **Classidur Universal Primer Xtrem**

1-2 x watergedragen of oplosmiddelhoudende eencomponenten afwerkingslaag.

Opmerkingen

- **Classidur Universal Primer Xtrem** nooit op ijzer of staal aanbrengen zonder voorafgaande grondlaag,
- Bij buitentoepassingen, **Classidur Universal Primer Xtrem** nooit rechtstreeks op onbehandeld hout aanbrengen. Onbehandeld hout dient altijd eerst voorbehandeld te worden met een aangepaste behandeling tegen biologische aandoeningen (zwammen, insecten...),
- **Classidur Universal Primer Xtrem** nooit op gescheurd, gebarsten of beschadigd hout aanbrengen,
- **Classidur Universal Primer Xtrem** nooit met andere producten mengen. Gebruik steeds zorgvuldig gereinigd gereedschap,
- Met water verdunnen vermindert in hoge mate het isoleervermogen,
- **Classidur Universal Primer Xtrem** niet aanbrengen op veegvast (lijmverven) omdat deze in contact met water kan opzwellen,
- **Classidur Universal Primer Xtrem** is niet geschikt als grondlaag voor het aanbrengen van decoratieve afwerkingen met een verbruik van meer dan 500-600 g/m²/laag (decoratieve afwerking op basis van cellulose),
- **Classidur Universal Primer Xtrem** kan binnen ook als eindlaag dienen.

(* Gezien hun bijzondere samenstelling, blijven waterkringen onvoorspelbaar. Isolatie proefmatig controleren of met **Classidur P-Rapid** isoleren.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.claessens.com

Dit technische documentatieblad bevat informatie over onze producten en is naar onze beste kennis opgesteld. Het komt overeen met de meest recente technische bevindingen en met de ervaring van de fabrikant. Niettemin dient de koper/gebruiker, rekening houdend met de vele mogelijke ondergronden en de voorwaarden die gebonden zijn aan de producten, naar eigen verantwoordelijkheid en conform de bouwkundige en professionele voorschriften, zelf te bepalen of de aangeboden materialen geschikt zijn voor het geplande gebruik. Bijgevolg kunnen er geen garanties worden verbonden aan de standaardwerkwijze en de hierboven vermelde gegevens. Dit technische documentatieblad heeft een louter informatieve functie en verbindt geen specifiek rechten, fundamentele verplichtingen of andere bijkomstigheden aan de verkoopovereenkomst. Ieder nieuw documentatieblad vervangt het huidige document. De meest recente versie van deze technische informatie bevindt zich op www.claessens.com

