

## Productomschrijving

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** is een waterverdunbare universele grondlaag op basis van een 100 % acrylaatdispersie, met een uitzonderlijke goede hechting op verschillende ondergronden en een zeer vlugge droging.

## Gebruik

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** hecht uitstekend op diverse ondergronden zoals verschillende houtondergronden (grond- en tussenlaag), pleisterwerk, cement, baksteen, beton maar ook op harde PVC buizen, polyester, ceramiek, polycarbonaat, verzinkt metaal, zink, aluminium, glas, enz.... Ook als hechtprimer op oude vernislagen of laklagen na matteren.

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** is gemakkelijk aan te brengen en goed schuurbaar (na ca. 6 uur).

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** heeft een goed vullend vermogen op houten schrijnwerk zoals omljstingen, deuren, ramen, enz...

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** is waterdampdoorlatend en heeft een zeer snelle doordroging.

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** heeft een zeer hoge dekkraft.

## Ondergronden

**PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** wordt toegepast na aangepaste voorbereiding van de ondergrond op de meeste bouwmaterialen. De ondergrond moet gezond, droog, coherent zijn en ontdaan van vuil en vet.

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Ongeschilderd

- Afwassen, laten drogen en ontstoffen.
- Houtwerk buiten: aanbrengen van 1 laag **SILVANOL LM** (zie technische fiche).
- Exotische houtsoorten: aanbrengen van 2 lagen **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE**.
- Gegalvaniseerd staal, non-ferro metalen, harde PVC: ontvetten met **SYNTHETISCHE VERDUNNER**.

#### Oud geschilderde ondergronden in goede staat:

- Oude verflagen ontglanzen, afwassen, laten drogen, ontstoffen.

#### Oud geschilderde ondergronden in slechte staat:

- Houtwerk: Oude verflagen afkrabben, afsteken of indien nodig afbijten met afbijtmiddel, vervolgens fixeren met een verdunde laag (10% water) **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** op hout en derivaten.
- Metaal buiten: Verroeste delen, na ontroesten bijwerken met **STELOXINE PRIMER FERRO**.
- Metaal binnen: Verroeste delen, na ontroesten bijwerken met **STELOXINE PRIMER FERRO**.

#### Afwerking

- Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** alvorens het verfsysteem af te werken met de aangepaste gekozen eindlagen.

# PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE

Waterverdunbare universele grondverf op basis van een 100 %  
acrylaatdispersie, voor binnen en buiten

## Verwerking van het product

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 30 min
- Overschilderbaar 6 uur

### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C (min. 3°C boven dauwpunt)
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 85%

### Verwerking en verdunding

- borstel en rol Gebruiksklaar.
  - Spuit Conventioneel: verdunnen met 10 à 15 % water; druk: 3 à 5 bar; spuitkop: 1,5 mm.
- Airless: klaar voor gebruik; druk: 150 bar; spuitkop: 17/50

### Reiniging materiaal

- Dadelijk na gebruik met water of met **STELCLEANER**.

## Samenstelling

- Bindmiddel(en) 100 % acrylaatdispersie
- Pigment(en) Titaandioxyde
- Oplosmiddel Water.
- Droge stofgehalte In gewicht: 59 ± 2%  
In volume: 42 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :  
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

## Eigenschappen

- Aspect Mat
- Kleur Wit
- Densiteit bij 20°C Bijkleuren via **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**  
1,40 ± 0,05
- Theoretisch rendement Circa 9 à 10 m<sup>2</sup>/l naargelang de ruwheid en de zuigkracht van de ondergrond en het gebruikte toepassingsmateriaal.

## Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschermt bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

## Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.  
Indien U deze niet bezit, zal zij U op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.  
Buiten bereik van kinderen houden.



**Trimetal**