

Productomschrijving

PERMACRYL SATIN is een lakverf voor decoratie en bescherming op basis van acrylaatharsen in waterige dispersie, reukloos voor binnen en buiten.

Gebruik

PERMACRYL SATIN hecht uitstekend op verschillende voorbereide ondergronden zoals harde PVC, polyester, ceramiek, verzinkt staal, aluminium, cementvezel materialen, beton, hout en derivaten, oude verflagen, enz.

PERMACRYL SATIN droogt zeer vlug, is regenvast na 1 uur, wat twee lagen per dag mogelijk maakt.

PERMACRYL SATIN is reukloos wat vlugge ingebruikname van de lokalen toelaat.

PERMACRYL SATIN toegepast buiten vormt een waterdampdoorlaatbare zijdeglanzende bekleding met vochtregulerende werking.

PERMACRYL SATIN is glansvast en niet vergelend, dekt perfect de scherpe kanten en is makkelijk in onderhoud.

Ondergronden

PERMACRYL SATIN mits aangepaste voorbereidingen, is een polyvalente afwerking op de meeste gangbare bouwmaterialen.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ongeschilderde ondergrond

- Indien nodig schuren, ontvetten, afwassen en laten drogen
- Hout en derivaten binnen : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** (zie technische fiche)
- Hout en derivaten buiten : aanbrengen van 1 laag **SILVANOL LM** (zie technische fiche)
- Hydraulische materialen buiten : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** (zie technische fiche)
- Ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **GLOBAPRIM FIX** (zie technische fiche)
- Non-ferrometalen : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER FERRO** (zie technische fiche)
- Exotische houtsoorten : aanbrengen van 1 laag **STELOXINE PRIMER NON FERRO** (zie technische fiche)
- Exotische houtsoorten : aanbrengen van 1 laag **PERMACRYL MULTIPRIMER PRESTIGE** (zie technische fiche)

Oude geschilderde ondergronden in goede staat

- Ontglanzen en reinigen met ammoniakhoudend water.

Oude geschilderde ondergronden in slechte staat

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren, bijwerken zoals hoger vernoemd en aanbrengen van een laag **PERMACRYL MULTIPRIMER** (zie technische fiche).

Afwerking

- Aanbrengen van 1 of 2 lagen **PERMACRYL SATIN** tot perfecte dekking.

PERMACRYL SATIN

Zijdeglanzende acryllakverf voor houtwerk binnen en buiten

Verwerking van het product

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 1 uur
- Overschilderbaar 6 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

Verwerking en verdunding

- borstel en rol Gebruiksklaar
- Spuit Conventioneel: verdund met max. 20% water
Airless: klaar voor gebruik

Reiniging materiaal

- Water eventueel met zeep.

Samenstelling

- Bindmiddel(en) 100% acrylaatharsen
- Pigment(en) Titaandioxyde en kleurpigmenten
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 55 ± 2%
In volume: 37 ± 2%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :
150 g/l (2007) / 130 g/l (2010).
Dit product bevat max. 100 g/l VOS.

Eigenschappen

- Aspect Zijdeglans
- Kleur Zie kleurenkaart
- Bijkleuren Via het **TRIMETAL** kleurenmengsysteem
- Densiteit bij 20°C 1,35 ± 0,05
- Theoretisch rendement Circa 10 m²/l naargelang de ruwheid en de porositeit van de ondergrond

Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.
Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.
Buiten bereik van kinderen houden.



Trimetal