

## Productomschrijving

Buitenhoutwerk is steeds onderhevig aan toevallige waterindringing, bijv. door slechte voegen, beschadigde kisten. **PERMALINE DECOR SATIN** is een microporeuze, ademende verf die het opgenomen vocht kan laten ontsnappen door verdamping.

## Gebruik

**PERMALINE DECOR SATIN** is een één-pot-systeem geschikt voor buitenschrijnwerk en doet dienst als grondlaag, tussenlaag en afwerking.

**PERMALINE DECOR SATIN** garandeert een homogeen verfsysteem in zijn totale laagdikte: zelfde hechting, cohesie en dilatatievermogen.

**PERMALINE DECOR SATIN** is microporeus, dus waterdicht maar met een ademend vermogen, zodanig dat vocht in het hout kan verdampen zonder blaarvorming.

**PERMALINE DECOR SATIN** heeft een hoge dekkraft, waardoor elke ondergrond gedekt kan worden, wat voor kleur het ook is.

**PERMALINE DECOR SATIN** omhult, dankzij een hoog vaste stofgehalte, zowel de scherpe kanten als de vlakke delen tot een bekleding met perfecte vloei.

## Ondergronden

**PERMALINE DECOR SATIN** mag toegepast worden op alle gezonde houtsoorten.

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Nieuw hout:

- Het hout moet droog zijn (max. 18% vochtgehalte); aanbrengen van een eerste laag **PERMALINE DECOR SATIN**. Deze laag is ook geschikt als microporeuze wachtlaag, zodat het teveel aan vocht kan verdampen, alvorens verder af te werken. Het vochtgehalte dient onder 18% te dalen.

#### Oude verflagen in goede staat:

- Schuren, ontstoffen. Indien nodig opvullen, plamuren met **LUX** plamuur en bijwerken met **PERMALINE DECOR SATIN** (Opmerking: plamuren alleen indien noodzakelijk).

#### Oude verflagen in slechte staat:

- Verwijderen van alle niet gezonde en niet hechtende oude lagen door schrapen en schuren of afbijten met **PICKOFF** (zie technische fiche). Eventueel, aanbrengen van een laag **SILVANOL TRI-ACTIV** (curatieve biologische behandeling – zie technische fiche) of een laag **SILVANOL LM** kleurloos (preventieve biologische behandeling – zie technische fiche).
- Aanbrengen van een eerste laag **PERMALINE DECOR SATIN** (zie Nieuw hout).

### Afwerking

- Aanbrengen van een tweede laag **PERMALINE DECOR SATIN** als tussenlaag.
- Aanbrengen van een derde laag **PERMALINE DECOR SATIN** als eindlaag.

# PERMALINE DECOR SATIN

## Microporeuze hoge zijdeglansverf voor buitenhoutwerk

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog ± 4 uur
- Overschilderbaar 15 uur

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 3°C boven dauwpunt
- Omgevingstemperatuur Min. 8°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

#### Verwerking en verduunning

- Borstel en rol Klaar voor gebruik

#### Reiniging materiaal

- **STELCLEANER** of White Spirit.

### Samenstelling

- Bindmiddel(en) Alkydharsen
- Pigment(en) Titaandioxide en stabiele minerale vulstoffen
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen
- Droge stofgehalte In gewicht: 67 ± 2%  
In volume: 49 ± 3%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/d) :  
400 g/l (2007) / 300 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 395 g/l VOS.

### Eigenschappen

- Aspect Hoge zijdeglans
- Kleur Wit
- Bijkleuren Via **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**
- Densiteit bij 20°C 1,19 ± 0,05
- Theoretisch rendement 10-12 m<sup>2</sup>/l per laag (naargelang de absorptie van de ondergrond)

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u die niet bezit, zal zij u op eenvoudige aanvraag toegezonden worden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.



**Trimetal**