

## Productomschrijving

**SILVANOL LS** is een één-pot-systeem, vochtregulerende transparante zijdeglans beits op basis van alkyd, voor de behandeling van buitenschrijnwerk, beantwoordend aan de VOC 2010 normen.

## Gebruik

**SILVANOL LS** geeft het hout een rijke tint en respecteert de natuurlijke textuur. Het is een decoratieve en beschermende zijdeglans afwerking.

**SILVANOL LS** bevat soepele harsen die hun elasticiteit behouden, waardoor een goede hechting wordt bereikt.

**SILVANOL LS** is microporeus, dus waterdicht met een hoog ademend vermogen.

**SILVANOL LS** biedt een uitstekende weerstand tegen strenge weersinvloeden, beschermt maximaal tegen UV-stralen en voorkomt verkleuring van het hout.

## Ondergronden

### Voorbehandeling van de ondergrond

De scherpe kanten afronden met schuurpapier

#### Nieuw hout

- Schuren, stofvrij maken.
- 1 laag **SILVANOL LM**.
- 2 lagen **SILVANOL LS**.

Opmerking: Harsrijke tropische houtsoorten ontvetten met perchloorethyleen, wasbenzine of **SYNTHETISCHE VERDUNNER** en eventueel met ammoniakhoudend water afhankelijk van de houtsoort.

Op eik nooit ammoniakhoudend water gebruiken maar wel perchloorethyleen, wasbenzine of **SYNTHETISCHE VERDUNNER**.

#### gevernist of gebeitst hout in goede staat

- Ontglanzen, stofvrij maken.
- Beschadigde of kale delen bijwerken met **SILVANOL LM** (in de meest benaderende kleur).
- 2 lagen **SILVANOL LS** als afwerking.

#### gevernist of gebeitst hout in slechte staat

- Oude lagen volledig verwijderen met afbijtmiddel.
- Indien nodig, curatieve behandeling met **SILVANOL TRI-ACTIV**.
- Grondig naspoelen met **SYNTHETISCHE VERDUNNER** of wasbenzine of perchloorethyleen.
- 1 laag **SILVANOL LM**.
- 2 lagen **SILVANOL LS** als afwerking.

#### OPMERKING:

- Buiten bij voorkeur afwerken met 2 lagen gekleurde **SILVANOL LS** voor een optimale UV-bestendigheid.
- Het product is bestemd voor de behandeling van buitenschrijnwerk.
- Binnen enkel voor ramen en/of verticale delen(bijvoorbeeld lambriseringen)

# SILVANOL LS

## Transparante kleurbeits

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij

|                    |                         |                          |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    | <b>23°C en 50% R.V.</b> | <b>10°C en 85 % R.V.</b> |
| • Droog            | 3 uur                   | 6 uur                    |
| • Overschilderbaar | 16 uur                  | 24 uur                   |

#### Verwerkingsvoorwaarden

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| • Ondergrondtemperatuur | Min. 10°C |
| • Omgevingstemperatuur  | Min. 10°C |
| • Relatieve vochtigheid | Max. 80%  |

#### Verwerking en verdunning

|                  |               |
|------------------|---------------|
| • borstel en rol | Gebruiksklaar |
|------------------|---------------|

#### Reiniging materiaal

- White spirit of **STELCLEANER**.

### Samenstelling

|                      |  |
|----------------------|--|
| • Bindmiddel(en)     | Speciale alkydharsen   |
| • Pigment(en)        | Silicaten en siliciumdioxide, lichtechte pigmenten   |
| • Oplosmiddel        | Alifatische koolwaterstoffen   |
| • Droge stofgehalte  | In gewicht: 57 ± 2%  |
|                      | In volume: 50 ± 2%   |
| • VOS-EU-grenswaarde | EU-grenswaarde voor dit product (catA/e) :<br>400 g/l (2010).<br>Dit product bevat max. 400 g/l VOS. |

### Eigenschappen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| • Aspect                | Zijdeglans   |
| • Kleur                 | 1 transparant.<br>11 standaardkleuren                            |
| • Bijkleuren            | Via <b>het TRIMETAL kleurenmengsysteem</b>                       |
| • Densiteit bij 20 °C   | 0,93 ± 0,05  |
| • Theoretisch rendement | 12 à 17 m <sup>2</sup> /l voor een droge laagdikte van 30 à 43 µ |

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Tijdens de toepassing en de droging een voldoendeverluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.



**Trimetal**