

## Productomschrijving

**SILVATANE CLASSIC BRILLANT** is een 1-component alkydurethaanvernis met hoge slijt- en krasvastheid.

## Gebruik

**SILVATANE CLASSIC** is verkrijgbaar in twee kwaliteiten: "brillant", een uitstekende bescherming voor binnen en buiten en "satin", vooral aanbevolen voor binnen om zijn mooi, decoratief aspect.

**SILVATANE CLASSIC BRILLANT** wordt gemakkelijk toegepast op houten vloeren, parket, trappen, deuren, ramen, lambrisering, valse plafonds en meubelen.

**SILVATANE CLASSIC BRILLANT** is, dankzij zijn samenstelling, een vernis met hoge hardheid en biedt een voortreffelijke weerstand tegen schokken, krassen, slijtage, alcohol en olie.

## Ondergronden

### Voorbehandeling van de ondergrond

#### Houtwerk

- De te behandelen oppervlakken moeten droog, ontvet en vrij van was zijn. Zorgvuldig stofvrij maken.
- Oude met was behandeld parket: afschrappen tot op het kale hout en nawassen met perchloorethyleen of wasbenzine.
- Nieuw tropisch hout: ontvetten met perchloorethyleen.
- Oude vernis in goede staat: ontglanzen door licht nat schuren.
- Oude vernis in slechte staat: helemaal afbijten met afbijtmiddel en zorgvuldig nawassen met perchloorethyleen of wasbenzine en goed laten drogen.

#### Binnen houtwerk

- 1 laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT**.
- 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT** of **SILVATANE CLASSIC SATIN** in functie van de gewenste glansgraad.

#### Parketvloeren

- 1<sup>e</sup> laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT**.
- 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> laag **SILVATANE CLASSIC BRILLANT**.
- Indien een satijn afwerking gewenst is, de laatste laag brillant/hoogglans vervangen door **SILVATANE CLASSIC SATIN**.
- Zorg dat de laatste borstelstrepen steeds in de nerfrichting gaan en vermijd plaatselijke dikke overlappingsen. Nat schuren tussen de lagen is absoluut noodzakelijk indien de tussentijd van 24 uur overschreden is.

#### OPMERKING

- Goed omroeren voor en tijdens gebruik.
- **SILVATANE CLASSIC SATIN** enkel voor binnen.

# SILVATANE CLASSIC BRILLANT

## Alkydurethaanvernis

### Verwerking van het product

#### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Droog 5 uur
- Overschilderbaar 10 uur

#### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur 3°C boven het damppunt
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C
- Relatieve vochtigheid Max. 75%

#### Verwerking en verdunding

- borstel en rol Gebruiksklaar

#### Reiniging materiaal

- White spirit of **STELCLEANER**.

### Samenstelling

- Bindmiddel(en) Alkydurethaanhars
- Pigment(en) Geen
- Oplosmiddel Alifatische koolwaterstoffen
- Droge stofgehalte In gewicht: 48 ± 3%
- In volume: 41 ± 3%
- VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (catA/i) :  
500 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 490 g/l VOS.

### Eigenschappen

- Aspect Hoogglans
- Kleur Kleurloos.
- Bijkleuren Met **het TRIMETAL kleurenmengsysteem**
- Densiteit bij 20 °C 0,90 ± 0,05
- Theoretisch rendement 15 m<sup>2</sup>/l voor een droge laagdikte van 26-28 µm

### Houdbaarheid

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.

### Hygiëne en veiligheid

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche.

Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden.

Buiten bereik van kinderen houden.

Tijdens de toepassing en de droging een voldoendeverluchting voorzien en de aanwezigheid van open vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden.



**Trimetal**