

PLEISTERWIJZER / GUIDE DES ENDUITS



MOGELIJKE TOEPASSINGEN

APPLICATIONS POSSIBLES

MOGELIJKE TOEPASSINGEN	PUTZUNA® BA-W	PUTZUNA® HY	PUTZUNA® PL	APPLICATIONS POSSIBLES
binnenmuren - snelbouw en volle steen	***	-	***	murs intérieurs - blocs de construction et briques solides
binnenmuren vochtige ruimtes	*** (1)	-	***	murs intérieurs zones humides
inloofdouches	*** (1)	**	***	douche à l'italienne
buitenmuren die onbedekt blijven	**	-	***	murs extérieurs non couverts
buitenmuren bedekt met waterdichte laag	*** (7)	-	** (7)	des parois extérieures couvertes avec une couche imperméable
plint onder en boven maaiveld	-	** (6)	*** (6)	socle en dessous et au-dessus du niveau du sol
zwembad en vijver dieper dan 60 cm	-	***	-	piscine et étang plus profond que 60 cm
vijver minder dan 60 cm diep	-	***	**	étang de moins de 60 cm de profondeur
kelder	-	***	-	cave
waterciterne	-	***	-	réservoir d'eau
riolering & aalput (3)	-	***	-	égout & cloaque (3)

TECHNISCHE PARAMETERS

PARAMÈTRES TECHNIQUES

TECHNISCHE PARAMETERS	PUTZUNA® BA-W	PUTZUNA® HY	PUTZUNA® PL	PARAMÈTRES TECHNIQUES
verbruik	1,5 kg/mm/m ²	1,9 kg/mm/m ²	1,7 kg/mm/m ²	consommation
verwerkingstijd	1 h 30	1 h 30	2 h 00	temps d'utilisation
te verwerken met pleistermachine in continu	✓	X	✓	à travailler avec une machine d'enduit en continu
max. laagdikte per laag	15 mm	15 mm	15 mm	épaisseur maximale par couche
max. totale laagdikte	30 mm	30 mm (4)	30 mm (5)	épaisseur de couche totale maximale
% aanmaakwater	18 à 19,5 %	11 à 13 %	18 à 21 %	quantité d'eau en %
aanbrandlaag	aanbevolen / recommandé (2)	verplicht / obligatoire (2)	verplicht / obligatoire (2)	couche d'adhérence
gebruikstemperatuur	+5°C à + 30°C	+5°C à + 30°C	+5°C à + 30°C	température d'application
drukvastheid	CS IV > 6 MPa	CS IV +/- 45 MPa	CS IV +/- 12 MPa	résistance à la compression

- (1) Pleister te beschermen met P.T.B.-MEMBRAAN WATERDICHT of P.T.B.-AFDICHTINGSMAT.
- (2) Een aanhechtingslaag van de pleister zelf aangemaakt met een verdunning van 1 deel COMPAKTUNA® (PRO) met 2 delen water.
- (3) Voor industriële toepassingen gelieve ons te contacteren.
- (4) Op ondergronden met optrekkend vocht adviseren we een minimum dikte van 15 mm.
- (5) 10 mm is de minimum dikte voor een waterdichte pleister op muren - op vloeren adviseren we een minimum dikte van 20 mm.
- (6) Uittrogend cementeerwerk beschermen tegen vorst, neerslag, felle wind en directe zon. Tijdens de uitharding beschermen tegen uitdroging door het afdekken met plasticfolie of regelmatig bevochtigen met een fijne waternevel.
- (7) De afwerking is waterdicht maar wel dampdoorlatend.

- (1) Enduit à protéger avec P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE ou avec P.T.B.-NATTE D'ÉTANCHÉITÉ.
- (2) Une couche d'adhérence de l'enduit même gâché avec une dilution de 1 partie COMPAKTUNA® (PRO) pour 2 parties d'eau.
- (3) Pour les applications industrielles, veuillez nous contacter.
- (4) Sur des supports avec l'humidité ascensionnelle, nous recommandons une épaisseur minimale de 15 mm.
- (5) 10 mm est l'épaisseur minimale pour un enduit imperméable à l'eau sur les murs - pour les sols, nous recommandons une épaisseur minimale de 20 mm.
- (6) Un cimentage séchant est à protéger contre le gel, la pluie, des vents violents et le soleil direct. Pendant le durcissement, une protection contre l'assèchement en le recouvrant d'un film de plastique ou humidifier périodiquement avec un fin brouillard d'eau.
- (7) La finition est imperméable à l'eau mais perméable à la vapeur d'eau.

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voor-geschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279. De Nederlandstalige tekst is exclusief bindend. Versie 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n'est pas possible d'établir une directive d'application unique. Toute l'information relative au produit reflète l'état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l'utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d'utiliser nos produits et en vue d'obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N'oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificaat: BE 04/01432



P.T.B.-COMPACTUNA®
 Industriepark III
 Industriepark - Zwijnaarde 6
 9052 Gent - België
 T +32 9 221 11 16 - F +32 9 221 85 01
 RPR Gent RPM
 E-mail: info@compaktuna.be
 Website: www.compaktuna.be
 Ons groen nummer: 0800/92279