

PRODUCT DATA

PEGAGRAFF HYDRO

OMSCHRIJVING

2-component watergedragen polyurethaan-acrylaatvernis.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Kleurloos - U.V.-bestendig - uitstekende vloeï - solventbestendig waardoor de meeste graffiti vlot kunnen verwijderd worden - zeer slijtvast - waterdampdoorlaatbaar.

AANBEVOLEN TOEPASSING

- Kleurloze antigrffiti bescherming voor vele ondergronden.
- Kleurloze vernis met een zeer grote bescherming voor vloeren, muren en binnenoppervlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Zijdeglans (glansgraad 60°: ± 35%).
Kleur:	Kleurloos
Massa:	± 1,04 g/cm ³ (mengsel)
Vaste stof gehalte:	In volume: ± 40% (mengsel) In gewicht: ± 42% (mengsel)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 125 micron (verbruik: 8 m ² /l) Droge film: 50 micron (verbruik: 8 m ² /l)
Vlampunt:	Component A: onbrandbaar Component B: > 250°C
Waterdampdoorlaatbaarheid:	Sd = 1 m (bij 55 micron droog)
Taber abraser:	Gewichtsverlies bij 1000 cycli: ± 10 mg (CS10, belasting: 1000 g)
Potlife:	10°C: 2,5 uur / 20°C: 2 uur / 30°C: 1 uur
VOC-gehalte:	20 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	20 g/l max.
Categorie:	A/j
EU grenswaarde:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	2 uur
Hanteerbaar:	4 uur
Overschilderbaar:	Na minimum 5 uur (enkel voor het aanbrengen van 2 ^{de} laag Pegagraff Hydro)
Uitgehard:	2 dagen 4 dagen (10°C)

Rendement

Theoretisch:	5 - 8 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Aanbrengen op een droge, zuivere en ontvette ondergrond. Glanzende en gesatineerde oppervlakken vooraf lichtjes opruwen. Bij toepassen van Pegagraff Hydro op Murfill deze vooraf eerst isoleren met een laag Paracem. Bij overschilderen van met Pegagraff Hydro beschermde oppervlakken, eerst Pegalink als hechtprimer gebruiken.

Ongeschilderde metalen ondergronden zoals staal, aluminium, roestvrij staal, koper enz. moeten met een aangepaste verf behandeld worden alvorens Pegagraff Hydro aan te brengen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

PEGAGRAFF HYDRO

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Component B (kleine verpakking) integraal en geleidelijk aan component A (grote verpakking) toevoegen met een elektrische roerder. Het mengsel nadien ca. 5 minuten laten rusten (ontschuimen). Hoewel het mengsel na 2 uur nog geen duidelijk waarneembare indikking vertoont, is het raadzaam het product niet verder te gebruiken wegens een verminderde solventbestendigheid en een verminderde vloeï.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund gebruiken. Elk type kwast kan gebruikt worden.

Roller: Onverdund gebruiken. Bij voorkeur aanbrengen met een acryllakrol.

Luchtspuit: Onverdund gebruiken

Airless spuit: Nozzle: 09 - 013 / Druk: 120 - 180 bar

Reinigen: Water

Bijzonderheden: Bij verbruiken lager dan 5 m²/l, of in een te grote laagdikte, kan Pegagraff Hydro wit uitslaan; gelieve de verbruikswaarden te respecteren.

Ondergronden: Geschilderde ondergronden
In principe is de directe toepassing op ALLE geschilderde ondergronden toegestaan, met uitzondering van elastomeer coatings, zoals bijv. Murfill. Een testoppervlak moet op voorhand uitgevoerd worden voor moffellakken en poedercoatings.

Niet geschilderde of onbehandelde ondergronden

Enkel op gewapend beton (restvochtgehalte < 4 %) kan Pegagraff Hydro direct aangebracht worden.

Niet aanbevolen ondergronden

- Pegagraff Hydro **niet aanbrengen** op een minerale geschilderde ondergrond waarvan de relatieve vochtigheid hoger ligt dan 6%. Dit betreft bakstenen, terracotta tegels, bepleistering, etc.
In dit geval kan er zich een witte film vormen waardoor daarenboven een min of meer belangrijk hechtingsverlies zal ontstaan.
- Pegagraff Hydro **niet direct aanbrengen** op niet geschilderde metalen ondergronden zoals aluminium, staal, zink, roestvrij staal, koper, etc
- Pegagraff Hydro **niet direct aanbrengen** op kaal hout voor buitentoe-passingen.
- Pegagraff Hydro **niet direct aanbrengen** op zeer ruwe ondergronden zoals pleisterwerk (putz), ruw metselwerk en dergelijke.

APPLICATIE CONDITIES

> 5°C, < 80% R.V. Toepassen in een goed verluchte omgeving.

OPMERKINGEN

- Na gebruik het mengsel niet luchtdicht afsluiten.
- Irriterend voor personen gevoelig aan isocyanaten.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA**PEGAGRAFF HYDRO****VEILIGHEID**

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

Tenminste 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu