

CapaTex Prestige

Matte, licht isolerende binnenmuurverf voor wanden en plafonds.
Aanzetvrij te verwerken.



Materiaal

Toepassing	Voor een matte, licht isolerende en aanzetvrije afwerking op muren en plafonds, binnen. Bijzonder geschikt als matte afwerkingen waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de reinigbaarheid. Is vrijwel zonder aanzetten te verwerken.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ met water te verdunnen ■ milieusparend en reukarm ■ natte slijtage klasse 1 conform DIN-EN 13 300 ■ dekking klasse 2 conform DIN-EN 13 300 ■ licht isolerend ■ vergeelt niet ■ bestand tegen met water te verdunnen, kleurloze desinfecterende middelen ■ gemakkelijk en zonder aanzetten te verwerken
Materiaalbasis	Acrylaat-dispersie
Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standaard en ColorExpress: 1,25, 2½, 5 en 10 liter ■ Speciale kleuren af fabriek: 15 liter
Kleur	<p>Wit en kleur.</p> <p>Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. CapaTex Prestige is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen naar kleuren uit de Caparol 3D en vele andere kleurenwaaiers.</p> <p>CapaTex Prestige is op kleur te brengen met AVA- of CaparolColor-mengkleuren. Om kleurverschillen te voorkomen de totaal benodigde hoeveelheid in één keer mengen. Bij afname van tenminste 100 liter in één kleur is levering af fabriek mogelijk.</p> <p>Brilljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.</p>
Glansgraad	Mat
Opslag	Koel, maar vorstvrij.



Technische eigenschappen

Conform DIN EN 13300

- Maximale korrelgrootte: 100 µm, S₁
- Soortelijke massa: ca. 1,37 g/cm³
- Drogelaagdikte: 50–100 µm, E₂

Verwerking

De ondergrond moet schoon en droog zijn, en vrij van stoffen die de hechting kunnen verminderen.

Minerale pleisterlagen

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund ELF.

Gips- en spuitpleisters

Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen impregneren met OptiGrund ELF of Caparol-Tiefgrund TB. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB. Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Voorstrijken met Capaplex, verdund met water in de verhouding 1:3.

Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende lagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende lagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharsierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund ELF. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met Caparol-Tiefgrund TB.

Ongeschilderd rauh-faser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel

Voorbehandelen met een voorstrijkmiddel. Wanneer de kans op weekmakers aanwezig is adviseren wij vooraf een proef aan te brengen.

Niet goed hechtend behang

Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met Caparol-Tiefgrund TB.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen

Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkoordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Geschikte ondergronden
Vorbereitung van de ondergrond

Verwerkingsmethode	CapaTex Prestige aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur. Airless: spuihoek 50° nozzle 0,017-0,021" druk 150-180 bar Spuitapparatuur direct na gebruik reinigen met water.
Opbouw van het verfsysteem	Grond- en/of tussenlaag Een grond- en/of tussenlaag aanbrengen met CapaTex Prestige, verdund met maximaal 10% water. Afwerklaag Een afwerklaag aanbrengen met CapaTex Prestige, verdund met maximaal 5% water.
Verbruik	Ca. 140 ml/m ² per laag op een gladde, gelijkmatig zuigende ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C voor omgeving en ondergrond tijdens verwerking en droogfase.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 4-6 uur oppervlakkig droog en over te schilderen. Volledig droog en te belasten na 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik met water reinigen.
Attentie	Om aanzetten te voorkomen moet nat-in-nat zonder onderbreking worden gewerkt.

Verwijzingen

Let op! (stand conform laatste uitgave)	VIB NL: 8 september 2011 Geen gevaarlijke stof of mengsel volgens Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG Buiten bereik van kinderen bewaren. Tijdens de verwerking en droogfase voldoende ventileren. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking van het product. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet in het riool of milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen. Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen. Tijdens spuit- en schuurapplicatie een geschikt ademhalingsmiddel dragen.
Afval	Verfresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOS.
Productcode	M-DF01
Servicecentrum	DAW Belgium Koeltorenlaan 2 3550 Heusden-Zolder Belgium Tel: +32 11 60 56 30 Fax: +32 11 52 56 07 E-mail: info@caparol.be

Technisch informatieblad CapaTex Prestige · Edition: maart 2012

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

Caparol Nederland · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · www.caparol.nl · email info@caparol.nl

DAW Belgium · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be