

PRODUCT DATA

FASSILUX SATIN PU

OMSCHRIJVING

Extra kras- en slijtvaste zijdeglanzende lak voor binnen en buiten op basis van alkydurethaanharsen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Gemakkelijk aan te brengen op hout, metaal en alle goed voorbereide niet-alkalische ondergronden – hoge kras- en schuurweerstand – makkelijk verwerkbaar – zeer hoge dekkraft.

AANBEVOLEN TOEPASSING


Afwerkingslak voor binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Zijdeglans (60°: +/- 20%) – finale glansgraad wordt bereikt na 3 weken
Kleur: Wit / ColourShop
Massa: 1,34 - 1,37 g/cm³
Vaste stof gehalte: In volume: 59 - 62% (wit) / In gewicht: 75 - 77% (wit)
Aanbevolen laagdikte: Natte film: ± 65 micron (verbruik: 15 m²/l)
Droge film: ± 40 micron (verbruik: 15 m²/l)

VOC

Gebruiksklaar mengsel: 300 g/l max.
Categorie: A/d
EU grenswaarde: 300 g/l (2010)



Droogtijden bij 20°C/50% r.v.
Kleefvrij: 4 uur
Hanteerbaar: 4 - 5 uur
Overschilderbaar: 24 uur
Uitgehard: ± 1 week

Rendement

Theoretisch: ± 15 m²/l
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Als grondlaag op hout gebruikt men Fassiprim, op metaal Rust-Oleum 569/580. Af te werken met 1 laag Fassilux Satin PU. Voor uiterst verzorgd schilderwerk breng 1 grondlaag aan en dan 2 lagen Fassilux Satin PU. Telkens fijnschuren tussen iedere laag.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden. Voor een optimaal resultaat gebruik een microfibre viltroller 5mm.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Niet verdunnen.

Roller: Niet verdunnen.

Luchtspuit: Niet verdunnen.

Airless spuit: Nozzle: 013 - 015 / Druk: 180 bar. Niet verdunnen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

PRODUCT DATA

FASSILUX SATIN PU

Reinigen: White spirit of Thinner 22.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle
NE1 3DY
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu