

## PRODUCT DATA

## FASSIPRIM

### OMSCHRIJVING

Solventgedragen primer-surfacer op basis van soya-alkydharsen.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

Goede vloeï en hechting op hout - vochtregelend (minder gevaar voor blaasvorming) - zeer goede dekking - snelle droging - gemakkelijk te verwerken - laat zich vlot fijnschuren - zeer weerbestendig.

### AANBEVOLEN TOEPASSING

Als grondverf op hout en als onderlak voor zijdeglans en hoogglans alkydverven.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk: Zijdeglans  
Kleur: Wit + kleuren Mathymix / ColourShop  
Massa: 1,33 – 1,38 g/cm<sup>3</sup>  
Vaste stof gehalte: In volume: 52 – 56%  
In gewicht: 70 – 73%  
Aanbevolen laagdikte: Natte film: 65 micron (verbruik: 15 m<sup>2</sup>/l)  
Droge film: 35 micron (verbruik: 15 m<sup>2</sup>/l)  
Vlampunt: >39°C

### VOC

Gebruiksklaar mengsel: 350 g/l max.  
Categorie: A/g  
EU grenswaarde: 450 g/l (2007) / 350 g/l (2010)

**Droogtijden** bij 20°C/60% r.v.  
Kleefvrij: 3 uur  
Hanteerbaar: 4 uur  
Overschilderbaar: 24 uur  
Uitgehard: ± 1 week

### Rendement

Theoretisch: 15 m<sup>2</sup>/l  
Praktisch: Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

### ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet vast, zuiver en voldoende droog zijn.

Kaal hout: ontvetten, schuren en ontstoffen.

Bij buitengebruik op hout dat niet van de beste kwaliteit of beschadigd is, eerst een laag Adex aanbrengen.

Niet op metallische ondergronden aanbrengen; hiervoor Combiprimer gebruiken.

Oude verven in slechte staat: afbijten, ontvetten, droog schuren en vervolgens zoals voor kaal hout of metallische ondergronden.

Krijtende verven: loszittende delen wegborstelen, ontstoffen en vervolgens een laag Fixonal aanbrengen.

Oude verven in goede staat: schuren en reinigen met white spirit.

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUCT DATA

## FASSIPRIM

### VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast: Onverdund aanbrengen.

Roller: Onverdund aanbrengen.

Luchtspuit: Onverdund aanbrengen.

Airless spuit: Nozzle: 015 / Druk: 180 bar. Onverdund aanbrengen.

Reinigen: White spirit of Thinner 22.

### APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving.

Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV

### VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

### OPSLAGSTABILITEIT

2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)