

PRODUCT DATA

PEGAPRIM EXTERIOR

OMSCHRIJVING

Watergedragen primer op basis van acrylaatdispersies. Neutraliseert de verschillen in zuigkracht van de ondergrond. Zorgt voor een uniforme ondergrond qua absorptie en kleur.

SPECIFIEKE KENMERKEN

Verstevt de ondergrond en vermindert de zuigkracht – neutraliseert absorptieverschillen – voorkomt glansverschillen in de eindlaag – zeer goed dekkend – verbetert de hechting van de eindlaag - waterdampdoorlatend

AANBEVOLEN TOEPASSING

Acrylaatprimer voor buitentoepassingen. Toepasbaar op de meeste minerale ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS

Uiterlijk:	Mat (glansgraad 60°: ca. 5%)
Kleur:	Wit/Base P voor pasteltinten – Base D voor donkere tinten
Dichtheid:	Ca. 1,35 g/cm ³ (wit)
Vaste stof gehalte:	In volume: 45% (wit) In gewicht: 58% (wit)
Aanbevolen laagdikte:	Natte film: 100 micron (verbruik: 10 m ² /l) Droge film: 45 micron (verbruik: 10 m ² /l)
Vlampunt:	Onbrandbaar
VOC-gehalte:	30 g/l max.
Gebruiksklaar mengsel:	30 g/l max.
Categorie:	A/g
EU grenswaarde:	50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Droogtijden	bij 20°C/60% r.v.
Kleefvrij:	1½ uur
Overschilderbaar:	2 - 3 uren
Uitgehard:	1 week

Rendement

Theoretisch:	Ca. 8 - 10 m ² /l
Praktisch:	Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen (zie DIN 53220).

ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet droog, proper en vetvrij zijn. Oude gereinigde verflagen in goede staat en normaal poreuze minerale ondergronden kunnen direct met Pegaprim Exterior overschilderd worden. Niet geschikt voor sterk poreuze ondergronden, gebruik in dit geval Pegafix als fixateur.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik moet het product intensief tot een goede homogeniteit geroerd worden.

VERDUNNING EN APPLICATIE

Kwast:	Onverdund gebruiken.
Roller:	Onverdund gebruiken.
Luchtspuit:	Onverdund gebruiken.
Airless spuit:	Onverdund aanbrengen. Nozzle: 011 - 015 / Druk: 180 - 200 bar.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUCT DATA

PEGAPRIM EXTERIOR

Reinigen: Water.

APPLICATIE CONDITIES

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 5°C en een R.V. van max. 80 %.

VEILIGHEID

Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

OPSLAGSTABILITEIT

Ten minste 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com