



ROLLACRYL SUPER LATEX

Fluweel matte muurverf op basis van styreenacrylaat harsen voor binnen en buiten

ROLLACRYL SUPER LATEX is een fluweel matte muurverf, watergedragen, op basis van styreenacrylaat harsen, voor binnen en buiten

EIGENSCHAPPEN - GEBRUIK

- kan worden aangebracht met borstel, rol en airless spuit.
- heeft een goede dekkraft, waardoor op voorbereide ondergrond meestal in 1 laag kan worden afgewerkt.
- is van hoge kwaliteit en kan bijgevolg worden verwerkt zonder spatten, noch aanzetten. is de ideale verf voor grote werven, gezien zijn optimale prijs/kwaliteit verhouding.
- kan gebruikt worden als een één-pot-systeem d.w.z. als grondlaag en/of als tussenlaag en/of als eindlaag.
- heeft een lange open tijd.
- Gemakkelijk en aangenaam te verwerken.
- Geen hinderlijke geur waardoor ruimten direct na het schilderen weer in gebruik kunnen genomen worden
- Waterdampdoorlatend
- Onverzeepbaar

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

ROLLACRYL SUPER LATEX kan worden toegepast op alle intacte, droge en coherente ondergronden.

Voorbehandeling van de ondergrond

Ongeschilderde, minerale ondergronden:

- Beton: 1^e laag **ROLLACRYL SUPER LATEX** 5-10% verdund of een laag **ROLLPRIM**, eventueel 5-10% verdund met water.
- Cellenbeton: 1^e laag **ROLLACRYL SUPER LATEX** of een laag **ROLLPRIM**, eventueel 10-15% verdund.
- Metselwerk: 1^e laag **ROLLACRYL SUPER LATEX** of een laag **ROLLPRIM**, eventueel 5-10% verdund.
Pleisterwerk en/of gipskartonplaten(gyproc) : 1^e laag **ROLLACRYL SUPER LATEX** 5-10% verdund of een laag **ROLLPRIM** of **TRIMETAL PRIMER**, eventueel 5-10% verdund of één laag **DIALPRIM** of één laag **MAGNAPRIM** of **MAGNAPRIM FIX** .
- Poederende ondergronden: vers metselwerk of poederende beton: 1^e laag **GLOBAPRIM HYDROFIX**.
- Hout en houtderivaten: 1 grondlaag **MAGNAPRIM ISOL** of **PERMACRYL MULTIPRIMER**.

Geschilderde ondergronden in goede staat

- Glanzende vlakken mat schuren en vervolgens reinigen met **POLYFILLA PRO S600**.

Geschilderde ondergronden in slechte staat

- Niet hechtende verflagen verwijderen, waar nodig uitplamuren m.b.v. **POLYFILLA PRO X100**;
- De herstelde delen gronden met een laag **ROLLACRYL SUPER LATEX** 5-10% verdund of een laag **ROLLPRIM** of **TRIMETAL PRIMER**, eventueel 5-10% verdund of één laag **DIALPRIM** of één laag **MAGNAPRIM** of **MAGNAPRIM FIX**.
- Op weinig coherente en sterk zuigende ondergronden een laag **GLOBAPRIM HYDROFIX**.

Afwerking

- Afschilderen met 1 of 2 lagen **ROLLACRYL SUPER LATEX** tot perfecte dekking.

Opmerking

Bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken: roet, nicotine, aniline kleurstoffen altijd voorbehandelen met **DIALPRIM** of **MAGNAPRIM ISOL** onverdund

VERWERKING VAN HET PRODUCT

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Stofdroog 1 uur
- Droog 1 uur
- Overschilderbaar 4 uur

Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 5°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C – max. 30°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Onverdund
- Airless Pistool Onverdund. Met water verdunnen indien nodig
druk: 150 bar
spuitkop: 18/80
- Conventioneel pistool Max. 10 % verdunnen.

Reiniging materiaal

Water, bij voorkeur onmiddellijk na gebruik

SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) Styreen acrylaat
- Pigment(en) Titaandioxyde en natuurlijke vulstoffen
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 56 ± 2%
In volume: 38 ± 2%
- VOS-EU grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010).
Dit product bevat max. 27 g/l VOS.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Fluweel mat (± 3 GU bij 60° en bij 85° volgens ISO 2813)
- Kleur Wit, RAL 9010 + 3 basissen: AW, AM en AC
- Bijkleuren Via de Trimetal ACOMIX kleurenmengmachine
- Verpakkingen 10L
- Densiteit bij 20°C 1,41 ± 0,05
- Theoretisch rendement 8-10 m²/l per laag afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond
- Din EN 13300 natte slijtvastheid : klasse 2
dekkend vermogen : klasse 2
glansgraad : zeer mat
korrelgrootte : fijn ≤ 100µ

STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar bij vermelde condities.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.