



TECHNISCHE FICHE

BETF-MISFR0130.a/NL
annuleert en vervangt
BETF195/282-14/NL

AQUADERE

Omschrijving

Koud verwerkbare en oplosmiddelvrije hechtprimer op basis van bitumen in waterfase.

Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond (beton, metaal en hout) alvorens het lassen of verlijmen van bitumineuze waterdichtingsmembranen.

Het is eveneens geschikt op oude/verweerde bitumineuze waterdichtingen met leischilfer of granulaat afwerking.

Eigenschappen

	AQUADERE
Samenstelling	bitumen in waterfase
Droogtijd *	5 min. - 3 u
Verbruik (l/m ²)	0,20 - 0,35
Verwerkingstemperatuur (°C)	min. +5

* Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, laagdikte, ...)

Verpakking & opslag

Bussen van 5 en 25 l

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Vorstvrij en beschermt tegen de zon opslaan bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C.

Verwerking

Voor gebruik het product goed homogeniseren.

Aanbrengen met een borstel, roller of rubberen trekker op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan.

Zie etiket voor meer informatie.

Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: water
- droog product: White Spirit



SOPREMA

Bitumineuze waterdichting

TECHNISCHE FICHE

BETF-MISFR0130.a/NL
annuleert en vervangt
BETF195/282-14/NL

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- en Milieu management

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS
Technisch Directeur
Grobbendonk, 7/05/2018

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.Soprema.com

SOPREMA
GROUP