

PRODUCTINFORMATIE 

NEW FORMULA

 LIGHTWEIGHT

 BUILD BETTER

 WHITE FINISH

# DALAPRO<sup>®</sup>

# LIGHTNING PREMIUM

Kant-en-klare, witte en polyvalente lichtgewicht spuitplamuur



Helderwit en fijn eindresultaat

All round en lichtgewicht

Zeer aangenaam verwerkbare plamuur

Voorbeeldige hechting

Gemakkelijk schuurbaar

Ecolabel

**Dalapro<sup>®</sup>**



## DALAPRO® LIGHTNING PREMIUM

Kant-en-klare, witte en polyvalente lichtgewicht spuitplamuur

### PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Lightning Premium biedt u een hoogwaardig, wit en glad eindresultaat. De plamuur is zeer soepel te verwerken en is goed schuurbaar.

Lightning Premium is 33% lichter in gewicht dan een traditionele spuitplamuur en hecht zeer goed op vele ondergronden zoals gipsplaten, kalkzandsteen, gips en gipsblokken, cementeringen, structuur- en sierpleisters, glasvezelweefsels, beton, cellenbeton, enz.

Ook op goed vastzittende wand- en plafondverven (mat, semi-mat en satijn) is er een zeer goede hechting.

De plamuur is geschikt voor het vullen en afwerken van gipsplaten, en dus ook voor het inbedden van papieren voegband volgens de vereisten die vastgelegd zijn in EN 13963.

De plamuur kan ook als handplamuur of met de rol worden aangebracht.

### INSTRUCTIES

Lightning Premium is reeds gebruiksklaar en is zeer goed verspuitbaar. Toevoegen van extra water is niet nodig. Het is echter wel toegestaan de plamuur met max 3% water te verdunnen als u liever met een dunnere consistentie werkt.

Met een geschikte spuitmachine (airless of wormpomp) aanbrengen op schone, droge en stabiele ondergronden. De aanbevolen tipgrootte voor

airlesstoepassing is 0.035" of groter (afhankelijk van o.a. capaciteit van de machine, slanglengte, temperatuur,...).

Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren.

Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%.

Gebruik schuurpapier korrel 220 of fijner om de plamuur na droging te schuren.

Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te behangen.

### VERBRUIK

1 liter/m<sup>2</sup>/mm laagdikte

Als voegvulling op gipsplaat: ca 0.3 l/m

### DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Hou dus bij dikkere lagen, lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid rekening met een langere droogtijd.

### OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking

een houdbaarheidsdatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

### TECHNISCHE GEGEVENS

**Bindmiddel:** Latex copolymeer

**Oplosmiddel:** Water

**Vulmiddel:** Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

**Korrelgrootte:** Max: 0,15 mm

**Soortelijk gewicht:** ca 1.15 kg/l

**pH:** Ca: 9

**Kleur:** wit

**Vulvermogen (nat):** 0 tot 3 mm

**Brandbaarheid:** Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

**Reinigen:** Met water

**Verpakking:** Plastic emmer of zak van 15 l

**Toepassingsbereik:** Binnen

### NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringseisen in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victor.com. Last amended 17/08/2018