



## MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS

Niet opglanzende muurverf met fluweelachtig aspect, op basis van 100 % acrylaat voor binnen, solventvrij\*.

**MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS is een isolerende muurverf met fluweelachtig aspect en hoge schrobbestendigheid. Niet opglanzend, 100% acrylaat, solventvrij\*.**



### EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK

- Een **isolerende** muurverf. Zij voorkomt het doorbloeden van in water oplosbare vlekken zoals nicotine, inkt, opgedroogde vochtkringen, enz...
- Kan **weekmakers** isoleren/**blokken**.
- Doet tegelijkertijd dienst als primer en als afwerking (**één-pot-systeem**) en geeft een glad eindresultaat (**goede vloei**).
- Een fluweelachtige verf die **niet opglanst**. Heeft een hoge decoratieve waarde en kan ideaal toegepast worden op muren in lokalen onderhevig aan intensieve belasting/passage.
- Is een **niet poreuze** verf die op zeer diverse ondergronden kan toegepast worden zoals pleister, beton, geplamuurde ondergronden, glasvezel, enz.
- **Verlengt** door zijn niet poreus karakter de **open tijd** van de volgende laag.
- Een **spanningsarme** verf die zonder risico van onthechting ten gevolge van spanningsverschillen kan toegepast worden op oude verflagen.
- Kans op barstvorming op acrylaatkit is, gezien zijn soepelheid, zeer gering.
- Is **zeer schrobvast** na volledige doordroging (**klasse 1** volgens DIN EN 13300) en bestendig tegen de meeste watergebaseerde desinfectiemiddelen. Kan daardoor ook gebruikt worden voor sanitaire ruimtes, badkamers,...
- Is **water- en vetafstotend** (ook "hydrofoob" en "lipofob" genoemd) en kent daardoor een uiterst geringe aanhechting van stof. **Parend effect** → Waterdruppels zullen afparelen. **Uitstekende weerstand tegen vlekken**.
- **IAQ** of emissie binnenluchtkwaliteit: **klasse A+** en solventvrij\*: **VOS < 1 g/l**
- Kan ook gebruikt worden in ruimtes waar levensmiddelen worden bereid, behandeld en verwerkt overeenkomstig de HACCP beginselen of VERORDENING (EG) nr. 852/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake levensmiddelenhygiëne
- **Waterdampdoorlatend**
- **Onverzeepbaar**

### ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN

**MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS** kan binnen toegepast worden op droge, coherente en propere ondergronden.

#### Voorbehandeling van de ondergrond

##### Nieuwe ondergronden

- Niet of slecht hechtende delen en stof verwijderen door afborstelen of reinigen.
- Een eerste laag **MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS** aanbrengen, verdund met 5 tot 10% water of een laag **MAGNAPRIM FIX** of **MAGNAPRIM**, eventueel verdund met 5 tot 10 % water aanbrengen.

##### Reeds geschilderde ondergronden in goede staat

- Reinigen, oude glanzende verflagen ontglanzen en eventueel reinigen met behulp van **POLYFILLA PRO S600**.

##### Reeds geschilderde ondergronden in slechte staat:

- Niet hechtende delen verwijderen, scheuren openen en herstellen met **POLYFILLA PRO X100**.
- De herstelde delen gronden met een eerste laag **MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS** verdund met 5 tot 10% water of een laag **MAGNAPRIM FIX** of **MAGNAPRIM**, eventueel verdund met 5 tot 10 % water.
- Op weinig coherente en sterk zuigende ondergronden 1 laag **MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS** aanbrengen, verdund met 5 tot 10% water of een laag **MAGNAPRIM FIX** of **MAGNAPRIM** eventueel verdund met 5 tot 10% water.

#### Afwerking

- 1 of 2 lagen **MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS** onverdund aanbrengen tot volledige dekking.

#### Opmerkingen

1. Ondergronden met wateroplosbare bestanddelen (nicotine vlekken, inkt, ...): Het is noodzakelijk 2 onverdunde lagen aan te brengen met een minimale intervaltijd van 24 uur om geen doorbloeding te bekomen. Er kan ook gewerkt worden met **DIALPRIM** als isolerende grondlaag.
2. Om een mooi decoratief aspect te bekomen: gelieve het rendement van ± 10 m<sup>2</sup>/L te respecteren + een vachtrol met

haarlengte(poolhoogte) van ± 12 mm te gebruiken

## VERWERKING VAN HET PRODUCT

### Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.

- Stofdroog 1 uur
- Droog 1 uur
- Overschilderbaar 6 uur  
24 uur, indien besmet met wateroplosbare vlekken

### Verwerkingsvoorwaarden

- Ondergrondtemperatuur Min. 10°C
- Omgevingstemperatuur Min. 10°C – Max. 30°C
- Relatieve vochtigheid Max. 80%

### Verwerking en verdunning

- Borstel en rol Gebruiksklaar. Eventueel tot 3 % verdunnen met water.
- Spuit Gelieve ons te raadplegen. Kan verspoten worden met HEA tip(Wagner) of FF LP tip(Graco) – opening: 0,017 inch

### Reiniging materiaal

Water, bij voorkeur onmiddellijk na gebruik

## SAMENSTELLING

- Bindmiddel(en) 100 % Acrylaat solventvrij
- Pigment(en) Titaandioxyde en stabiele minerale vulstoffen
- Oplosmiddel Water
- Droge stofgehalte In gewicht: 58 ± 2% In volume: 43 ± 2%
- VOS-EU grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (cat A/a): 30 g/l (2010).  
Dit product bevat max. 1 g/l VOS.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect Fluweelachtig (6-9 GU bij 60° en 6-10 GU bij 85°)
- Kleur Wit + 3 Basissen: AW, AM en AC
- Bijkleuren Via de Trimetal ACOMIX kleurenmengmachine
- Verpakkingen 1L – 2,5L – 5L – 10L
- Densiteit bij 20°C 1,35 ± 0,05
- Theoretisch rendement ± 10 m<sup>2</sup>/l/laag (naargelang de zuigkracht en ruwheid van de ondergrond)
- Din EN 13300
  - natte slijtvastheid : klasse 1
  - dekkend vermogen : klasse 2
  - glansgraad : mat ( 6-10 GU@85°)
  - korrelgrootte : fijn ≤ 100µ
- Emissie binnenluchtklimaat
  - A+ (gradatie gaande van A+(zeer zwakke emissie) tot C(sterke emissie))

## STOCKAGE - HOUDBAARHEID

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. Tenminste 24 maanden houdbaar bij vermelde condities

## HYGIËNE EN VEILIGHEID

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. Buiten bereik van kinderen houden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe nota bestaat van recente datum.

Akzo Nobel Paints Belgium  
Trimetal  
PB 80  
1800 Vilvoorde  
<http://www.trimetal.be/nl>