

PRESTIGE

Blijvend mat / Rijk aan bindmiddel / Matte afwerking

1 / Beschrijving

Paint Plus Prestige is een zéér hoogwaardige PU/ acrylaat hybride verf van topkwaliteit. Een excellente hechting op de meeste ondergronden, hoge dekkraft, ademend, uitstekend afwasbaar, zeer weinig opglanzend en goede vloeï zijn de voornaamste troeven. Deze hoge kwaliteitsverf is uitermate geschikt voor badkamers, keukens, kinderkamers of zwaar belaste oppervlakten (horeca, hotels,...) en biedt de ideale oplossing voor delicate oppervlakken waaraan zeer hoge eisen worden gesteld.

2 / Toepassingsgebieden

Paint Plus Prestige kan binnen gebruikt worden op alle zuivere, coherente, stofvrije ondergronden: o.a. plaasterwerk, sierpleister, gipskartonplaten, beton, oude verflagen mits grondige voorbereiding. Paint Plus Prestige kan ook gebruikt worden voor betonnen structuren, baksteen of crepies, keukens, badkamers, kinderkamers en traphallen. Zeer goede hechting op diverse materialen en zeer bestendig tegen opglanzen.

3 / Eigenschappen

- Zeer goed dekkend
- Zeer goede hechting
- Voor binnen en buiten
- Spat niet
- Zeer bestendig tegen opglanzen
- Reukarm
- Zeer goede vloeï
- Goed afwasbaar
- Voor professioneel gebruik

4 / Bindmiddel

Combinatie van een hoogwaardig PU-polymeer met acrylaatpolymeren.

5 / Pigmenten

Titaandioxide, functionele extenders, speciale materingsmiddelen en waxen.

6 / Kleuren

Wit. Bestaat ook in basisverven (base D en base TR). Deze verven kunnen aangekleurd worden in onze kleurmengmachine.

7 / Voorbereiding van de ondergrond

7.1 Algemeen

- De ondergronden moeten steeds in goede staat zijn; zonder doorbloedingen, loszittende delen of vocht. Loszittende delen moeten steeds verwijderd worden.
- Oorzaak van schade (vb. insijpelend of opstijgend water) wegnemen en grondig herstellen volgens de raadgevingen van de fabrikant.
- Steeds eerst ontvetten, dan schuren en ontstoffen.
- Nieuwe of krijtende ondergronden eerst fixeren met Paint Plus Fix of voorschilderen met Paint Plus Primer [eventueel verdund].
- Op sterk zuigende ondergronden eerst Paint Plus Primer aanbrengen verdund met max. 10% water.
- Vette ondergronden eerst afwassen met universele ontvetter of verdunde ammoniak, schuren, ontstoffen en een dunne laag Paint Plus Primer aanbrengen.
- Afwerken met 1 of 2 lagen Paint Plus Prestige, afhankelijk van het gewenste eindresultaat.

7.2 Mineraal pleisterwerk en beton

- Pas na 2-4 weken mogen nieuwe pleisterlagen behandeld of geschilderd worden.
- Herstellingen steeds voldoende laten drogen (1-2 dagen of meer afhankelijk van de omstandigheden).
- Op normaal zuigende ondergronden eerst Paint Plus Primer aanbrengen (verdund met max. 5% water). Laten drogen (8 uur of meer afhankelijk van de omstandigheden).
- Afwerken met Paint Plus Prestige.

PRESTIGE

Blijvend mat / Rijk aan bindmiddel / Matte afwerking

7 / Voorbereiding van de ondergrond - vervolg

7.3 Gipsbouwplaten en gipspleisterwerk (binnen)

- Herstellingen (vb. voegen) steeds voldoende laten drogen. (1 dag of meer afhankelijk van de omstandigheden). Herstellingen voorschijderen met sterk verdunde Paint Plus Primer om grote verschillen in zuigkracht weg te nemen. Laten drogen (1 uur of meer afhankelijk van de omstandigheden).
- Over het gehele oppervlak 1 laag Paint Plus Primer (verdund met max. 5-10% water) aanbrengen. Laten drogen (8 uur of meer afhankelijk van de omstandigheden).
- Afwerken met 1 of 2 lagen Paint Plus Prestige.

7.4 Baksteen

- Nieuwe constructies voldoende laten uitdrogen.
Schildersbaksteen bevat soms ontkistingsmiddelen die een slechte hechting veroorzaken. Deze constructies best eerst na minimaal 1 jaar verven.
- Voorschijderen met de Paint Plus Primer (eventueel verdund met 5-10% water).
- Afwerken met Paint Plus Prestige.

7.5 Oude verflagen

7.5.1 Waterverdunbare dispersieverven

- Afwassen met een oplossing van universele ontvetter of verdunde ammoniak.
- Afwerken met Paint Plus Prestige.

7.5.2 Oude lakken

- Afwassen met universele ontvetter of verdunde ammoniak, vervolgens opschuren en een laag Paint Plus Primer aanbrengen.
- Afwerken met de Paint Plus Prestige.

7.6 Glasvezel en vliesbehang

- Het vliesbehang moet steeds goed hechten aan de ondergrond.
- Respecteer de droogtijden opgegeven door de lijmfabrikant.
- Paint Plus Primer (verdund met 5% water) aanbrengen.
- Afwerken met Paint Plus Prestige.

7.7 Behangpapier

- Het behangpapier moet steeds goed hechten aan de ondergrond. Zoniet moet het volledig verwijderd worden.
- Resten van lijm en papier wegwassen en grondig spoelen.
- De ondergrond eventueel herstellen, lichtjes opschuren en ontstoffen.
- Aanbrengen van Paint Plus Primer (1 laag verdund met max. 5% water) om de hechting te verbeteren.
- Afwerken met Paint Plus Prestige.

8 / Verwerken

Voor gebruik steeds goed mengen.

- Borstel of rol: gebruiksklaar
- Airless: nozzle: 0.014"-0.017" en druk: 150-155 bar

Om aanzetten te vermijden best in nat werken.

We raden dan ook aan om een muur in één keer af te werken..

9 / Afwerking

Afwerking met 1 à 2 lagen afhankelijk van de ondergrond en het gewenste eindresultaat.

10 / Overschilderbaarheid

Zeer goed overschilderbaar met alle goede dispersieverven.

PRESTIGE

Blijvend mat / Rijk aan bindmiddel / Matte afwerking

11 / Minimum gebruikstemperatuur

De oppervlaktetemperatuur van de te schilderen voorwerpen moet minstens 5°C zijn.
De omgevingstemperatuur is dan ongeveer 10°C.

12 / Droogtijden [20°C – 60% RV]

- Stofdroog: 1 uur
- Overschilderbaar: 4-6 uur afhankelijk van de ondergrond en omstandigheden.

13 / Verdunning en reiniging

Water.

14 / Rendement [indicatief]

8-10 m²/L afhankelijk van de ondergrond.

15 / Fysische eigenschappen

• EN 13300 (Schroefvastheid)	Klasse 1
• Densiteit [kg/L]	1,33-1,37
• Vaste stof - gewicht [%]	55-60
• Vaste stof - volume [%]	30-35
• Glansgraad 85°	2-4
• Glansgraad 60°	2-4
• Viscositeit – Brookfield [mPas]	15.000-20.000
• Viscositeit – C&P [Pas]	0,23-0,28
• Vlampunt	niet van toepassing [water]

16 / EU-grenswaarden voor dit product (VOS)

- cat A/a: 30 g/L [2010]
- Dit product bevat minder dan 30 g/L VOS-producten.

17 / Houdbaarheid

Minstens 1 jaar in goed gesloten verpakking en temperaturen tussen 5°C en 30°C.

18 / Verpakking

1L - 2,5L - 5L - 10L.

19 / Veiligheidsopmerking [zie ook het veiligheidsblad]

- P102 : Buiten bereik van kinderen houden.
- P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P302+P352 : Bij contact met de huid met veel water en zeep wassen.
- P333+P313 : Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.
- EUH 208: Het product bevat 1,2-benzisothiazool-3[2H]on; 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on en 2-methyl-4-isothiazolin-3-on [3:1]; 2-octyl-2H-isothiazool-3-on.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Algemene opmerking: Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis en is op geen enkele wijze als een garantie te beschouwen.